

# Filli Boya Ultra Akrilik Dolgu Vernik – 1. KOMPONENT: AF 807

## – 2. KOMPONENT: AH 807

### TANIM

İki bileşenli, şeffaf yapıda, çok iyi doldurma ve yayılma özelliğinin yanı sıra çabuk zımparalanabilen dolgu verniğidir. Masif kaplama gibi tüm ahşap yüzeylere mükemmel yapışır.

### KULLANILDIĞI YERLER

İç mekânlarda kullanılan her türlü masif ahşap ve kaplama yüzeylerde gözenek doldurmak ve son kat verniklere düzgün yüzey hazırlamak amacıyla kullanılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,00±0,03 g/cm <sup>3</sup>
Ambalaj Viskozitesi	110±5" (20°C, DIN4)
Uygulama Viskozitesi	14-16" (20°C, DIN4)
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	47±1%
Kullanım Ömrü	3 saat

### KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Ultra Akrilik Dolgu Vernik (AF 807)	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Ultra Akrilik Vernik Sertleştirici (AH 807)	50 KISIM	50 KISIM
Filli Boya Ultra Akrilik Tiner (AT 807)	35-40 KISIM	35-40 KISIM

### UYGULAMA ÖNERİLERİ

Toz, kir ve yağdan arındırılmış ahşap, masif ve kaplama yüzeylere uygulanır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10 - 15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 15-20 dakika beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	300-350 gr/m <sup>2</sup>

### KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruma	15 dk.
Pürüz Zımpara	60 dk.
Zımparalanabilme Süresi	18 saat

### SARFIYAT

Filli Boya Ultra Akrilik Dolgu Vernik'in 1 kg'ı ile tek katta yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak 8-10 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir(kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direkt güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

**Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.**

**Yalnızca profesyonel kullanım içindir.**

Bu teknik föy, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**