



WOOD COATINGS  
MOBİLYA BOYALARI



# Filli Boya Ultra Poliüretan Astar Beyaz – 1. KOMPONENT: PP 846 – 2. KOMPONENT: PH 846

## TANIM

İki bileşenli, doldurma gücü ve örtücülüğü yüksek, kolay zımparalanabilen astardır.

## KULLANILDIĞI YERLER

İç mekânlarda kullanılan MDF ve ahşap yüzeyleri astarlamak ve son kat boya uygulamasına yönelik yüzeyi hazır hale getirmek amacıyla uygulanır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,37±0,03 g/cm <sup>3</sup>
Ambalaj Viskozitesi	130±5 KU (25°C)
Uygulama Viskozitesi	14-16" (20°C, DIN4)
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	70±1%
Kullanım Ömrü	8 saat

## KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Ultra Poliüretan Astar (PP 846)	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Ultra Poliüretan Astar Sertleştirici (PH 846)	33 KISIM	45 KISIM
Filli Boya Süper Selülozik Tiner (NT 605)	20-25 KISIM	10-15 KISIM

## UYGULAMA ÖNERİLERİ

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Katlar arası 10-15 dakika beklenmelidir. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10-15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	300-350 g/m <sup>2</sup>

## KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	15 dk.
Pürüz Zımpara Süresi	60 dk.
Zımparalanabilme Süresi	16 saat

## SARFIYAT

Filli Boya Ultra Poliüretan Astar'ın 1 kilogramı ile yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak tek katta 8-10 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direkt güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.



Genel Müdürlük  
Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul  
Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16



**WOOD COATINGS**  
MOBİLYA BOYALARI



Bu teknik fy, normal Őartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar iin teknik personele danıŐınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya ıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yklemeyiz. Bu bilgilerin deđiŐtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu rn; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ő. tarafından retilmektedir.**



**Genel Mdrlk**  
Zmrteveler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul  
Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16