



WOOD COATINGS  
MOBİLYA BOYALARI



## Filli Boya Ultra Poliüretan Dolgu Vernik - FILADUR UD 210.00

### TANIM

İki bileşenli, şeffaf yapıda, çok iyi doldurma ve yayılma özelliğinin yanı sıra çabuk zımparalanabilen dolgu verniğidir. Masif kaplama gibi tüm ahşap yüzeylere mükemmel yapışır.

### KULLANILDIĞI YERLER

İç mekânlarda kullanılan her türlü masif ahşap ve kaplama yüzeylerde gözenek doldurmak ve son kat vernik uygulamasına yönelik düzgün yüzey hazırlamak amacıyla kullanılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Yoğunluk                       | 0,95-1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| Ambalaj Viskozitesi            | 50-60" (20°C, DIN4)         |
| Uygulama Viskozitesi           | 15-17" (20°C, DIN4)         |
| Katı Madde Miktarı (ağırlıkça) | 51-53%                      |
| Kullanım Ömrü                  | 6 saat                      |

### KARIŞIM ORANI

|  | Ağırlıkça   | Hacimce     |
|--|-------------|-------------|
| Filli Boya Süper Poliüretan Dolgu Vernik         | 100 KISIM   | 100 KISIM   |
| Filli Boya Süper Poliüretan Vernik Sertleştirici | 50 KISIM    | 50 KISIM    |
| Filli Boya Süper Poliüretan Tiner                | 35-40 KISIM | 35-40 KISIM |

### UYGULAMA ÖNERİLERİ

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10-15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 15-20 dakika beklenmelidir.

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Uygulama Yöntemi   | Air sprey veya air mix havalı tabanca |
| Uygulama Koşulları | 15°C - 30°C, %40-%70 RH               |
| Uygulama Miktarı   | 300-350 gr/m <sup>2</sup>             |

### KURUMA SÜRESİ (22°C)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Dokunma Kuruması        | 10 dk.  |
| Pürüz Zımpara           | 65 dk.  |
| Zımparalanabilme Süresi | 16 saat |

### SARFIYAT

Filli Boya Ultra Poliüretan Dolgu Vernik'in 1 kg'ı ile tek katta yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak 8-10 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir(kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direkt güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00

Faks: 0 216 571 11 16



**WOOD COATINGS**  
MOBİLYA BOYALARI



**Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.**

**Yalnızca profesyonel kullanım içindir.**

Bu teknik föy, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**



**Genel Müdürlük**

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00

Faks: 0 216 571 11 16