



Afilli
Ev Bakımı ve Hobi

Afilli Multisurface Acrylic High Gloss

Afilli Multisurface Acrylic High Gloss, tüm yüzeylerde üstün performans vermesi için geliştirilmiş, yüksek parlaklığa sahip, su bazlı bir boyadır.



İNCELTME

Ürün kullanıma hazırdır. Fırça, rulo ve sünger uygulamasında ihtiyaç halinde temiz su ile hacimce maksimum %5 inceltilecek uygulanacak yüzeyin durumu ve kullanılacak renge göre astar üzerine en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Katlar arası bekleme süresi: 4 saat
Son Kuruma: 24 saat
Tam Kuruma: 7 gün
(daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 13-20 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç: 120-140 bar
Meme açısı: 50°
Meme ölçüsü (inch): 0,019"
İnceltme: Kullanıma hazırdır.
Havasız (airless) püskürtmede, gerekirse temiz su ile %5 inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 LT
1 LT
500 ml
250 ml
120 ml

ÖZELLİKLERİ

Tüm yüzeylere güçlü şekilde yapışır ve tutunur. Yüksek kapatma gücüne sahiptir. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Kolay uygulanır. Fırça ve rulo izi bırakmaz. Pürüzsüz bir doku sunar. Yüksek silinme performansı sayesinde leke tutmaz, evsel temizleyicilerle temizlenebilir. Düşük VOC içerir, sağlığa zararsızdır. Kokusuzdur. EN 71-3 standartlarına uygundur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Ahşap, metal, cam, plastik, seramik, taş, PVC, duvar, mobilya, kağıt, karton ve kumaş gibi yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. Kir ve tozdan arındırılmıştır. Ürünlerin kemikleşmesi ve tamamen tutunma sağlaması 7 günde tamamlanır. Multisurface Acrylic High Gloss'un yapışmasını ve kapaticılığını artırmak için önce yüzeye bir kat beyaz renkli Multisurface Acrylic Matt uygulanabilir. Fiziksel şartlara karşı daha yüksek koruma ve dayanım için boyanmış yüzey üzerine Multisurface Varnish uygulanabilir.

UYARI-1

Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.