



Afilli
Ev Bakımı ve Hobi

Afilli Multisurface Acrylic Metallic

Afilli Multisurface Acrylic Metallic, tüm yüzeylerde üstün performans vermesi için geliştirilmiş, metalik doku ve parlaklıkta, su bazlı bir boyadır.



İNCELTME

Ürün kullanıma hazırdır. Fırça, rulo ve sünger uygulamasında ihtiyaç halinde temiz su ile hacimce maksimum %5 inceltilebilir. Uygulanacak yüzeyin durumu ve kullanılacak renge göre astar üzerine en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Katlar arası bekleme süresi: 4 saat
Son Kuruma: 24 saat
Tam Kuruma: 7 gün
(daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 15-20 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç: 120-140 bar
Meme açısı: 50°
Meme ölçüsü (inch): 0,019"
İnceltme: Kullanıma hazırdır.
Havasız (airless) püskürtmede, gerekirse temiz su ile %5 inceltilebilir. Yeterli film kalınlığı sağlamak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

250 ml
120 ml

ÖZELLİKLERİ

Tüm yüzeylere güçlü şekilde yapışır ve tutunur. Yüksek kapatma gücüne sahiptir. İç ve dış mekânlarda kullanılabilir. Kolay uygulanır. Fırça ve rulo izi bırakmaz. Pürüzsüz ve çok parlak bir doku sunar. Yüksek silinme performansı sayesinde leke tutmaz. Düşük VOC içerir, sağlığa zararsızdır. Kokusuzdur. EN 71-3 standartlarına uygundur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Ahşap, metal, cam, plastik, seramik, taş, PVC, duvar, mobilya, kağıt, karton ve kumaş gibi yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. Kir ve tozdan arındırılmıştır. Ürünlerin kemikleşmesi ve tamamen tutunma sağlaması 7 günde tamamlanır. Multisurface Acrylic Metallic'in yapışmasını ve kapaticiliğini artırmak için önce yüzeye bir kat beyaz renkli Multisurface Acrylic Matt uygulanabilir. Fiziksel şartlara karşı daha yüksek koruma ve dayanım için boyanmış yüzey üzerine Multisurface Varnish uygulanabilir.

UYARI-1

Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.