

Sentetik Antipas-Gri

Sentetik alkid reçine kombinasyonlu pas önleyici antikoroziif yüzey astarıdır.



İNCELTME

Rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında Expert Sentetik Tiner ile inceltmek için iki kat uygulayınız. Havasız (airless) püskürtmede, Expert Sentetik Tiner ile %10-15 oranında inceltmek yeterli film kalınlığı sağlamak kaydıyla tek kat uygulanabilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzülme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Dokunma kuruması: 3-4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 12-24 saat
Sert kuruması: 24 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, yapısına ve uygulama metoduna bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 12-14 m² alan kaplanabilir (45±10 µm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç: 140 bar
Meme açısı: 50°
Meme ölçüsü (inch):0,013"
İnceltme: %10-15 (Hacimce)

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

AMBALAJ

15 Litre

ÖZELLİKLERİ

Alkid ve pas önleyici antikoroziif yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik-sac yüzeylerde paslanmaya karşı maksimum dayanım gösterir, uygulanan yüzeyle çok iyi aderans oluşturur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü demir-çelik-sac yüzeyleri pastan korumak amacıyla güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Expert Sentetik Antipas uygulanacak demir-çelik-sac yüzeyler ilk defa antipas ile boyanacak ise iyice zımpara yapıldıktan sonra, yüzeydeki yağ ve kirlilikler Expert Sentetik Tiner'e batırılmış üstü ile iyice silinmelidir. Daha önce boyanmış ve pas belirtileri gösteren demir-çelik-sac yüzeyler ise, tel fırça veya zımpara ile demir-çelik-sac yüzeye kadar temizlenmeli ve Expert Sentetik Tiner'e batırılmış üstü ile yüzey tozu alındıktan sonra Expert Sentetik Antipas uygulaması yapılmalıdır. Aktif koruma sağlamak amacıyla 24 saat aralıkla iki kat uygulama yapılmalıdır. Her katta farklı bir renk ya da ikinci kat antipasin son kat boya ile %5-10 oranında renklendirilerek kullanılması önerilir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.


Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Expert Sentetik Tiner ile temizlenmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

UYARI-1:

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır.

Poz No
15.540.1101, 15.540.1102

Rayiç No
10.300.1155

 TS 11651'e uygundur.

 G tebliğine uygundur.