

Kıvamlı Astar

Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini önleyen, kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, şeffaf alçı yüzey astarıdır.



İNCELTME	KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)	SARFIYAT	DEPOLAMA	AMBALAJ
Kullanıma hazırdır, kesinlikle inceltilmemelidir.	Dokunma kuruması: 20 dakika Boya uygulama: 4-6 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).	Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 15-20 m ² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.	20 Litre

ÖZELLİKLERİ

Boya ile yüzey arasında bir köprü kurar. Penetrasyon özelliğinden dolayı uygulama yüzeyinin derinliklerine kadar nüfuz ederek üzerine gelecek boyanın uygulama yüzeyi ile bütünleşmesini sağlar. Yüzey emiciliğini önlediği için, özellikle sıcak havalarda boyanın erken kurumasını önler ve boya sarfiyatını azaltır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde tüm iç cephe plastik ve silikonlu boya uygulamalarından önce astarlama işleminde kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin hafif nemli bir bezle tozu alındıktan sonra Expert Kıvamlı Astar uygulamasına geçilmelidir. Expert Kıvamlı Astar uygulamasından 4-6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Kesinlikle Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

UYARI-1:

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır.

Poz No

15.540.1205, 15.540.1206, 15.540.1207, 15.540.1211, 15.540.1214, 15.540.1215, 15.540.1216, 15.540.1217, 15.540.1218, 15.540.1219, 15.540.1220, 15.540.1221, 15.540.1222, 15.540.1232, 15.540.1233, 15.540.1234, 15.540.1301, 15.540.1302, 15.540.1303, 15.540.1310, 15.540.1313, 15.540.1401, 15.540.1402, 15.540.1403, 15.540.1404, 15.540.1405, 15.540.1406, 15.540.1407, 15.540.1408, 15.540.1409

Rayiç No

10.300.1171