



Kort Boyası

Su bazlı, sentetik reçine esaslı, mat görünlü kort ve zemin boyasıdır.



İNCELTME	KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)	SARFIYAT	Havasız (Airless) Püskürtmede	DEPOLAMA	AMBALAJ
İlk kat (astar) temiz su ile %100, birinci kat ve ikinci kat %10 oranında temiz su ile inceltilir.	Toz tutmama: 1 saat Dokunma kuruması: 2 saat Son kuruma: 6 saat Tam sert kuruma: 24 saat	Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 6-7 m ² arasında alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.	Basınç:120 bar Meme Açısı: 50° Meme Ölçüsü (inch): 0.023" İnceltme: Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.	15 Litre

ÖZELLİKLERİ

Mineral zeminler üzerinde yüksek yapışma kabiliyeti ve mükemmel örtme gücü ile en zor zeminlerde tatmin edici sonuçlar oluşturur. Atmosferin aşındırıcı etkilerine karşı dirençlidir. Renk solması ve sararmaya karşı dirençlidir. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir ve çatlama, dökülme yapmaz. Yağlara, zayıf asit ve bazlara dayanıklıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Tenis kortları, mineral esaslı yüzeyler, beton yüzeyler üzerinde yaya trafiğine açık stok depoları, giriş, koridor ve hollerde güvenle uygulayabileceğiniz bir boyadır.

UYGULAMA

Yüzeyler temiz, kuru, yağsız ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. İlk kat boya bire bir sulandırılarak astar olarak yüzeye tatbik edilir. İkinci ve üçüncü kat boyalar %10 inceltilerek yüzeye uygulanır. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Fırça veya rulo ile uygulanabilir. Kuvvetli esintili, direkt güneş ışığı alan yüzeylerde uygulama yapmayınız. Asfalt gibi bitümlü yüzeyler üzerine çimento esaslı şap benzeri uygulama yapıldıktan sonra boya uygulaması önerilir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama önerilmemektedir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no'lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi 'ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

UYARI-1:

Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının en az +5°C ile + 30°C arasında olmasına dikkat ediniz.

UYARI-2:

Tozumalı mineral esaslı yüzeylerde yüzey basınçlı suyla temizlendikten sonra Filli Boya Semicrete uygulanarak üzerine astar ve son kat uygulanabilir.