



Momento Macun

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı iç cephe yüzey düzeltme macunudur.



İNCELTME	KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)	SARFIYAT	DEPOLAMA	AMBALAJ
Kullanıma hazırdır.	Dokunma kuruması: 1 saat Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).	Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 500-1500 gr/m ² arasında değişir. 1 Kilogram ile tek katta 0,75-2 m ² alan macunlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.	25 Kg 5 Kg

ÖZELLİKLERİ

Daha önce boyanmış ve kabarmış iç yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan boşlukların doldurulmasında ve mevcut hataların giderilmesinde fiziksel dayanımlı dolgu görevi görür. Esneme kabiliyeti nedeniyle rötre çatlaklarının boya üzerine çıkmasını önler. Su ve neme karşı dirençlidir. Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur. Kuruduktan sonra uygun astar kullanılmak şartıyla her türlü boya uygulanabilir. Emiciliği son derece azdır, boya sarfiyatı düşüktür. Yüzeylerin tenneffüs kabiliyetini engellemez. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı, pürüzlü, yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve rötre çatlaklarının doldurulmasında güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Momento Macun kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde bir kat Momento Dönüşüm Astarı veya Momento Pigmentli Astar; yüksek emici ve tozuma karakterli yüzeylerde bir kat Momento Şeffaf Jel Astar uygulandıktan sonra iç cephe macunu uygulaması yapılmalıdır. Momento Macun yüzey düzgünlüğünü sağlayınca kadar spatül, esnek çelik mala ile katlar arası kurumaya dikkat edecek şekilde uygulanmalıdır. Katlar arası kuruma süresi 2-4 saat arasındadır. 24 saat sonra zımparalanır. Uygun astar kullanılmak sureti ile her türlü boya uygulanabilir.

Momento Macun'u tek seferde 1mm kalınlıktan fazla uygulamayınız, kalın uygulamalarda uygulama yapılan yüzeyde çökme ve çatlama gibi problemler yaşanabilir.

Yeni uygulanmış macunlu yüzey bol esinti ve güneş ışığından korunmalıdır. Kullanılan gereçlerin, işlem bittikten sonra su ile temizlenmesi önerilir. Brüt Beton yüzeylerde kalıp yağı temizliğinden sonra, macun öncesi Momento Brüt Beton Astarı ile kullanılması önerilir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

UYARI-1

Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Poz No

15.540.1313, 15.540.1214, 15.540.1217, 15.540.1220, 15.540.1223, 15.540.1226, 15.540.1232

Rayiç No

10.300.1201, 10.300.1202