

WoodMaXX® Parke Dolgu Verniği

Parke Bakım Dolgu Verniği

Selülozik esaslı, son kat verniklere düzgün yüzey hazırlamak amacıyla kullanılan, uygulandığı yüzeyde dolgun, dayanıklı ve kolay zımparalanabilen bir film oluşturan dolgu verniktir.



ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- Yüksek doldurma gücüne sahiptir.
- Uygulandığı yüzeyde dolgun, dayanıklı bir film oluşturur.
- Çabuk kurur, kolay zımparalanır.
- Rulo ve fırça izi bırakmaz.
- Kurşunsuzdur.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ



Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **1 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

SARFIYAT



TEK KAT

1 L 8-10 m² → 12.5 L 125 m²
2.5 L 25 m²

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 Litre** ile **tek katta 8-10 m²** alan boyanabilir. Sarfıyatlar teoriktir, kesin sarfıyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

İNCELTME



Filli Boya Selülozik Tiner ile %50-%100 oranında inceltilmelidir.

KURUMA SÜRESİ



Dokunma kuruması: **10-15 dakika (20°)**
Zımparalanabilme: **1.5-2 saat**


*Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

ÖNERİLEN ASTARLAR


Astara gerek duyulmadan WoodMaXX® Parke Dolgu Verniği ile yüzey onarımları yapıldıktan sonra WoodMaXX® Parke Verniği uygulamasına geçilebilir.

TEKNİK BİLGİLER


Ahşaptaki Dokusu



Nefes Alması



Su İticiği



Sararma Direnci



YÜZEY HAZIRLIĞI



Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama yapılacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu, eski boya kalıntıları temizlenmeli ve yeterli kurulukta olmalıdır.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Ham Parke Yüzey: Yüzey ilk olarak sistre ile her türlü kirlilikten arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzey temizlendikten sonra ilk olarak WoodMaXX® Parke Dolgu Verniği yüzey durumuna bağlı olarak 1-4 kat uygulanmalıdır. Sıcaklığa bağlı olarak katlar arası 20 - 25 dakika beklenmelidir. 1.5 - 2 saat beklendikten sonra yüzey 220 no'lu zımpara ile zımparalanmalı, ardından gerekirse son kat olarak WoodMaXX® Parke Verniği uygulanabilir.

Önceden Verniklenmiş Parke Yüzey: Yüzey ilk olarak her türlü kirlilikten arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yüzey temizlendikten sonra ilk olarak WoodMaXX® Parke Dolgu Verniği yüzey durumuna bağlı olarak 1-4 kat uygulanmalıdır. Sıcaklığa bağlı olarak katlar arası 20 - 25 dakika beklenmelidir. 1.5 - 2 saat beklendikten sonra yüzey 220 no'lu zımpara ile zımparalanmalı, ardından gerekirse son kat olarak WoodMaXX® Parke Verniği uygulanabilir.

RENK ÖNERİLERİ

Şeffaf olarak üretilmektedir.

EK BİLGİLER

UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Ahşap yüzeylerde çok gerekmedikçe tamirat yapılmamalı, mümkünse hasarlı ahşap yenisi ile değiştirilmelidir. Küçük tamiratlar için su bazlı ahşap macunları tercih edilmelidir.
- Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır.
- Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir.
- Uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirliliği ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ürün etiket bilgisine uygun olarak ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındadır.)
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur.
- Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlama olabilir.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka uygun zımpara ile matlaştırılmalı ve yüzeydeki toz temizlenmelidir.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden uygulama devam ettirilmelidir.