



## Fil-fix® Beyaz Tutkal

Fil-fix® Beyaz Tutkal, yüksek yapışma gücünde, kuruduktan sonra esnek ve sağlam bir film tabakası oluşturan, su bazlı Polivinil Asetat esaslı, beyaz renkli bir tutkaldır.



### KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Uygulanan film kalınlığına, yüzeyin cinsine, ortam sıcaklığına ve rutubete göre, 30 dakika ile 2 saat arasındadır. Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

### SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulanan film kalınlığına göre 200-400 gr/m<sup>2</sup>'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

### AMBALAJ

28 Kg  
25 Kg  
3 Kg  
800 gr

### ÖZELLİKLERİ

Kuruma süreleri sonunda esnek, sağlam ve buzlu cam görüntüsünde bir film tabakası oluşturur.

### KULLANIM ALANLARI

Her türlü ahşap yüzeylerin (masif, sunta ve MDF) kaplanması, yapıştırılması ve masiflenmesi işlemlerinde, ayrıca kağıt ve karton yapıştırma uygulamalarında güvenle kullanılır.

### UYGULAMA

Uygulama öncesinde ürünün karıştırılması önerilmektedir. Sıcak ve soğuk preste kullanılabilir. 2-5 kg/cm<sup>2</sup> basınçta 5-15 dakika presleme süresi iyi bir yapıştırma işlemi için yeterlidir. Bu süre ahşap cinsine ve pres sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Tutkal yüzeye fırça, rulo ve otomatik makineler ile sürülebilir. Yapıştırılacak yüzeyler her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır. Yapıştırma işlemi ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Tutkal, uygulanacak yüzeyin kenarlarından taşacak miktarda uygulanmalı, taşan kısımlar hemen nemli bezle silinmelidir. Uygulama işleminden en fazla 10 dakika sonra yapıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Kullanıldıktan sonra ambalajın kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama araçları kullanıldıktan sonra su ile temizlenmelidir. Paslı araç ve gereç kullanılmamalıdır.

### UYARI-1

Ürün kullanıma hazırdır. Su ilave edilmemelidir. (su ilave edilmesi durumunda ürünün yapışma performansı olumsuz etkilenecektir).