



Fil-fix® Şeffaf Tutkal (Kışlık)

Fil-fix® Şeffaf Tutkal (Kışlık), genel amaçlı ahşap, kağıt, kaplama vs. yapıştırma işlemlerinde kullanılan, kurduktan sonra şeffaf, oldukça sağlam ve esnek bir film tabakası oluşturan, su bazlı Polivinil Asetat esaslı, dolgunsuz bir tutkaldır.



KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)

Uygulanan film kalınlığına, yüzeyin cinsine, ortam sıcaklığına ve rutubete göre, 30 dakika ile 2 saat arasındadır.

Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulanan film kalınlığına göre 150-250 gr/m²'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

30 Kg
2.75 Kg
750 gr

ÖZELLİKLERİ

Kuruma süreleri sonunda üstün yapışma gücüne sahip, neme ve suya dayanıklı, esnek, sağlam ve şeffaf görüntüsünde bir film tabakası oluşturur. (Fil-fix® şeffaf tutkal (kışık) +5°C'nin üzerindeki, ortamlarda düzgün film oluşturarak uygulama yapılabilir).

TS-5430 EN 204 standardına göre, D2 sınıfındadır (ahşap rutubet muhtevasının %18'i geçmemesi koşuluyla, zaman zaman kısa süre için akan veya yoğunlaşan suya ve/veya zaman zaman yüksek neme maruz kalan iç mekanlar).

KULLANIM ALANLARI

Kurduktan sonra şeffaf film oluşturduğundan ahşap sanayinde birçok uygulamada ve özellikle iskelet tutkalı olarak kullanılır. Ayrıca kâğıt, karton yapıştırma işlemlerinde, kırtasiye ve hobi işlerinde güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama öncesinde ürünün karıştırılması önerilmektedir. Yapıştırılacak yüzeyler her tür toz, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır. Yapıştırma işlemi ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının Fil-fix® Şeffaf Tutkal (kışık) için +5°C olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Tutkal, uygulanacak yüzeyin kenarlarından taşacak miktarda uygulanmalı, taşan kısımlar hemen nemli bezle silinmelidir. Uygulama işleminden en fazla 10 dakika sonra yapıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Kullanıldıktan sonra ambalajın kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama araçları kullanıldıktan sonra su ile temizlenmelidir. Paslı araç ve gereç kullanılmamalıdır.

UYARI-1

Ürün kullanıma hazırdır. Su ilave edilmemelidir. (su ilave edilmesi durumunda ürünün yapışma performansı olumsuz etkilenecektir).



TS 3891'e uygundur.